

# MALTA FACCIA A VISTA 767

## TEHNIČNI LIST

Vodoodbojna bio-malta za vidno zidavo na osnovi naravnega hidravličnega apna NHL 3,5 za notranjo in zunanjo uporabo



Notranjost/Zunanjost



Vreča



Ročno

### Sestava

INTONACO MACROPOROSO 717 je vodoodbojna in na sulfate odporna suha malta na osnovi naravnega hidravličnega apna NHL 3,5 izbranih apnenčastih peskov.

### Dobava

- Posebne vreče z zaščito pred vlago po približno 25 kg

### Uporaba

MALTA FACCIA A VISTA 767 se uporablja kot malta za vidno zidavo in pri posegih na obstoječih površinah, na katerih se opravlja menjava opeke.

### Obdelava

Dodajte 21,5-23,5 % čiste vode in mešanico zmešajte v horizontalnem mešalniku oziroma, za majhne količine, ročno ali z mehanskim mešalnikom. Čas mešanja ne sme presegati 3 minut. Po pripravi sredstva morate malto nanesti v roku 2 ur.

### Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Svež proizvod zaščitimo pred zamrzovanjem in hitrim sušenjem. Običajno se kot minimalno vrednost za nanos priporoča delo pri temperaturi +5 °C. Pod to vrednostjo bi se čas vezave prekomerno podaljšal in pri temperaturi pod 0 °C bi bila še sveža ali neutrjena malta izpostavljena razpadanju zaradi zamrzovanja.
- Zaradi narave uporabljenih surovin (naravni pesek) ni mogoče zagotoviti enake barve pri različnih dobavah materiala; priporočamo vam, da si ves material, ki ga potrebujete za izvedbo dela, priskrbite iz iste serije.

**MALTA FACCIA A VISTA 767 se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.**

### Hramba

Hranimo na suhem mestu največ 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

### Kakovost

MALTA FACCIA A VISTA 767 je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so bile skrbno izbrane in preverjene v skladu z referenčnimi standardi.

## Tehnični podatki

Specifična teža prahu	pribl. 1.400 kg/m <sup>3</sup>
Granulacija inertne snovi	< 1,5 mm
Najmanjša debelina	10 mm
Vode za mešanje	21,5-23,5%
Poraba	pribl. 1,65 tona suhe malte za 1000 l mokre malte (z 1 vrečo po 25 kg dobite približno 15 l mokre malte)
Gostota strjene malte (EN 1015-10)	približno 1.680 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna trdnost po 28 dneh (UNI EN 1015-11)	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Modul elastičnosti po 28 dneh	pribl. 8.000 N/mm <sup>2</sup>
Modul elastičnosti pri stiskanju (EN 13412 – metoda 2)	≥ 7.000 MPa
Koeficient upora difuzije vodne pare (UNI EN 1745)	$\mu = 15/35$ (tabelirane vrednosti)
Koeficient kapilarnega vpijanja vode (UNI EN 1015-18)	$c \leq 0,30 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Razred	M10 v skladu z UNI EN 998-2
Indeks radioaktivnosti (UNI 10797/1999)	$I = 0,08 \pm 0,02$
Indeks sproščanja radona (Naturally Occurring Radioactivity in the Nordic Country - Recommendation 2000)	$I = 0,08 \pm 0,02$
Naravno hidravlično apno NHL 3,5	EN 459-1
Vsebin recikliranih/predelanih/stranskih	Izdelek vsebuje nekaj recikliranih/obnovljenih/posrednih izdelkov. Ustrezna izjava je na voljo na zahtevo.

## Certifikati in protokoli okoljske trajnosti

Razvrstitev GEV	GEV EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> - zelo nizka stopnja emisij
-----------------	--------------------------------------------------------------

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.