

FASSA HOME 3.0

TEHNIČNI LIST

Vodoodbojna zračna barva na vodni osnovi



Notranji prostori



Plastična embalaža



Valj



Čopič



Brizganje

Sestava

FASSA HOME 3.0 je zračna barva na vodni osnovi za notranje površine, izjemno matiranega videza, ki vsebuje vezivo v vodni emulziji, pozorno izbrane fine snovi, titanov dioksid in posebne dodatke za lažje nanašanje, kar ji zagotavlja kakovostno belo točko, dobro prekrivnost ter določeno površinsko vodoodbojnost.

Dobava

- Pakiranje po 14 l, 5 l in škatle s 6 plastenkami po 1 l
- Barvne odtenke dosežemo s sistemom za niansiranje ColorLife

Uporaba

FASSA HOME 3.0 se uporablja kot barva za notranje površine in je primerna za vse vrste zidnih podlag, tudi makroporoznega tipa, na osnovi: apna, apna-cementa, na katerih je bila opravljena zaključna obdelava, fine malte, mavca, mavčnih plošč itd.

Priprava podlage

Površina barvanja mora biti suha, brez prahu, nečistoč itd. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd.

Pri novih zaključnih ometih pred nanosom sredstva FASSA HOME 3.0 počakajte vsaj 28 dni.

Pri drobljivih ometih in posebej vpojnih podlagah se priporoča nanos akrilne izolacijske podlage na vodni osnovi, odporne na bazične snovi, tipa FA 249, ali utrjevalne podlage z visoko stopnjo penetracije MIKROS 001 (posvetujte se s preglednico tehničnih lastnosti). Vedno se priporoča, da to obdelavo izvedete tudi takrat, ko ima površina, ki jo nameravate prebarvati, izjemno raznoliko vpojnost.

Nanašanje

Pred redčenjem FASSA HOME 3.0 razbijte tiksotropnost materiala v mirovanju z rahlim stresanjem.

Prostorninsko redčenje z vodo: za nanašanje s čopičem ali valjčkom s kratkimi vlakni, prvi in drugi sloj, 35 % (20 % po teži), za airless nanašanje se priporoča redčenje med 65 in 80 % (med 40 in 50 % po teži). Nanesite križno v dveh slojih v medsebojnih presledkih najmanj 4 ur.



Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo umijte z veliko količino vode in milom.
- Med uporabo dobro zračite prostore, za čiščenje orodja uporabljajte vodo.
- Odstranitev posode/izdelka morate opraviti v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Ves za delo potrebni material mora biti iz iste proizvodne serije.
- Nanašajte pri temperaturi med 5 °C in 30 °C in z vlažnostjo pod 75 %.
- Izogibajte se nanašanju v hladnejših obdobjih leta.
- Pred niansiranjem z barvami sistema za niansiranje ColorLife glejte tehnični list za organska barvila.
- FASSA HOME 3.0 nanašate le na utrjene in suhe omete.
- Nepravilno redčenje materiala spremeni obdelavnost izdelka in poslabša njegove tehnične lastnosti.
- Pozor: preizkušanja obstojnosti na mokro ščetkanje, navedena v tehničnih podatkih, ne upoštevata morebitnih sprememb videza, kot je nastanek madežev ali več svetlečih področij, in ne merijo enostavnosti odstranjevanja umazanije oziroma čistoče opleska. Posledično FASSA HOME 3.0 ne bo odporna na površinsko abrazijo, ki bo tako lahko spremenila njegov izgled.
- Dosežena stopnja sijaja je odvisna od stanja in narave podlage, obarvanosti izdelka, kot tudi uporabljenega orodja za nanos.
- Dodatna opomba glede sredstva, pakiranega v hitro prepoznavno sivo embalažo iz reciklirane plastike. Zaradi raznolikosti surovin, ki sestavljajo tovrstno embalažo, sta lahko njena barva in mehanska odpornost spremenljivi. Bodite izjemno pozorni pri prevozu in premikanju izdelka in slednjega hranite pri temperaturi med +5 in +35 °C tako, da bo zaščiten pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.
- Podobe in grafične ponazoritve so navedene le kot primer. Lastnosti in kakovost sredstva, navedene v tehnični preglednici, ostajajo nespremenjene ne glede na zunanji izgled embalaže.
- V tem tehničnem listu navedeni napotki temeljijo na naših tehničnih in praktičnih spoznanjih in izkušnjah. Tehnični podatki se nanašajo na povprečne karakteristike osnovnega proizvoda in so opredeljene v nadzorovanih laboratorijskih pogojih. Raznolikost naravnih surovin, ki so dostopne na tržišču, ter obarvanost proizvoda, lahko povzročita blage odklone navedenih vrednosti, barve in doseženih estetskih učinkov. Pred polaganjem mora kupec/uporabnik osebno preveriti ustreznost proizvoda za predvideno uporabo, zlasti kadar se pri istem delovnem postopku/na istem gradbišču uporabljajo različne serije enakega materiala (kar vam sicer s 6. točko teh opozoril odsvetujemo).

FASSA HOME 3.0 je treba uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov, razen za redčenja z vodo.

Hramba

Občutljivo na mraz. Hraniti pri temperaturah, višjih od +5°C ali in nižjih +35° C. Če blago skladiščite v hladnih in suhih prostorih, zavarovano pred toplotnimi viri in neposredno sončno svetlobo, v nepoškodovani originalni embalaži, je njegov rok trajanja 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

FASSA HOME 3.0 je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža (EN ISO 2811-1)	1,60-1,70 kg/l
Poraba (**)	ca. 270-330 g/m ² (0,16-0,20 l/m ²) po zaključenih 2 slojih
Poraba (**)	približno 5-6 m ² /l končano delo (2 sloja)
Stopnja prepustnosti vodne pare (EN ISO 7783-2)	Sd < 0,14 m
Stopnja prepustnosti vodne pare (EN 1062-1)	razred V1, visoka
Prepustnost tekoče vode (EN 1062-3)	w > 0,5 kg/m ² ·h ^{1/2}
Prepustnost za tekočo vodo (EN 1062-1)	razred W1, visoka
(**) Vrednosti porabe in izkoristka se nanašajo na bel izdelek na srednje vpojni podlagi; priporočljivo jih je določiti s predhodnim preskusom na določeni podlogi, tudi glede na izbrano barvo.	
Razvrščanje po EN 13300	
Zrnatost (EN ISO 1524)	Razred S1, droben (S < 100 µm)
Obstojnost na mokro drgnjenje (EN ISO 11998)	Razred 3
Sijaj (EN ISO 2813)	Razred G4, zelo neprozorno (< 5 GU pri 85°)
Kontrastno razmerje (EN ISO 6504-3)	Razred 2 (s porabo 5,5 m ² /l)
Mejna vrednost EU za vsebnost HOS (Direktiva 2004/42/ES)	Kat. A/a, VO: HOS maks 30 g/l; HOS belega proizvoda < 30 g/l
* Razred emisij izdelka v skladu z Dekretom Republike Francije z dne 19. aprila 2011	Razred emisij izdelka v beli različici: A

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.