

F 263A

TEHNIČNI LIST

Polnilna podlaga z videzom finega ometa, za zunanjo in notranjo uporabo



Notranjost/Zunanjost



Plastična embalaža



Valj



Sestava

F 263A je osnovni premaz, sestavljen iz akrilnih kopolimerov v vodni emulziji, finih inertnih snovi in izbranih granulatih, titanijevega dioksida in posebnih aditivov, ki izboljšajo njegovo obdelavnost.

Dobava

- Pakiranje po 14 l in 5 l
- Barvni odtenki: bela

Uporaba

F 263A se uporablja za zunanje in notranje površine, kot bel polnilni osnovni premaz. Zato je še posebej primeren za izravnavo majhnih nepravilnosti na zidanih površinah zidu, s čimer je mogoče doseči estetski videz, podoben glatkemu (finemu) ometu.

Na gladkih površinah kot so mavčne plošče predstavlja idealno podlago za pripravo nekoliko bolj hrapave podlage in sledeči nanos slojev za doseganje starinskega izgleda.

Priprava podlage

Površina barvanja mora biti suha, brez prahu, umazanije itd. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd.

V primeru, da so površine za dekoriranje v stanju degradacije zaradi prisotnosti madežev in različne trdovratne umazanije, je na splošno je priporočljivo, da se jih pred samim pleskanjem obdelata s čistilno raztopino za čiščenje zidnih površin ACTIVE ONE (glejte tehnični list). Glede na stanje degradacije lahko večkrat ponovite čistilno obdelavo in dodatno tudi mehansko obdelavo s ščetkanjem.

V prisotnosti nevezanih ometov in/ali starih šibkih in odstranljivih opleskov je treba te sloje skrbno mehansko odstraniti, do trdne in kompaktne podlage. Odpravite vse prisotne nepravilnosti in nadaljujte z nanašanjem fiksne podlage v mikroemulziji visoke penetracije MIKROS 001 ali temeljnega premaza za akrilne sisteme FA 249 (glejte tehnični list).

V primeru novih zaključnih ometov in izravnavanja počakajte, da podlaga popolnoma dozori, preden opravite grundiranje površin. Na splošno je treba predvideti temeljno obdelavo površin iz mavčnih plošč in vseh drugih podlag, ki imajo različne vpojnosti in/ali rahlo površinsko prašljivost.

Nanašanje

Nanašanje je treba opraviti z valjčkom s kratkimi vlakni. Redčenje sredstva F 263A po teži z vodo: 5–7 %.



Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo pa le-to umijte z veliko količino vode.
- Med uporabo dobro zračite prostore, za čiščenje orodja uporabljajte vodo.
- Odstranitev posode/izdelka morate opraviti v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Za delo potrebni material mora biti ves iz iste proizvodne serije.
- Izogibamo se nanašanju pri temperaturah nižjih od +5°C ali višjih od +30°C ter relativni vlažnosti nad 75%.
- Izogibajte se nanašanju površine, ki so izpostavljene sončni svetlobi in močnem vetru.
- F 263A nanašajte samo na utrjene in suhe omete.
- Vedno natančno preglejte stanje nosilne podlage (obstojnost, prijetost).
- Ne nanašajte ga na vlažne stene in/ali v hladnejših obdobjih, saj obstaja možnost ločitve od ometa in nastanka mehurjev zaradi kopičenja vode v notranjosti.
- Ne nanašajte v primeru kapilarne vlage.
- Zunanje stene, na katere ste nanесли F 263A, med nanašanjem in v naslednjih dneh sušenja (vsaj 48–72 ur) zaščitite pred dežjem, kakršnimi koli padavinami in visoko relativno vlažnostjo zraka ter meglo. Sušenje sredstva F 263A je končano šele nekaj dni po nanosu in je odvisno od temperature in relativne vlažnosti okolja.
- Nepravilno redčenje materiala spremeni obdelavnost izdelka in poslabša njegove tehnične lastnosti.
- V tem tehničnem listu navedeni napotki temeljijo na naših tehničnih in praktičnih spoznanjih in izkušnjah. Tehnični podatki se nanašajo na povprečne karakteristike osnovnega proizvoda in so opredeljene v nadzorovanih laboratorijskih pogojih. Raznolikost naravnih surovin, ki so dostopne na tržišču, lahko povzroči blage odklone navedenih vrednosti, barve in doseženih estetskih učinkov. Pred polaganjem mora kupec/uporabnik osebno preveriti ustreznost proizvoda za predvideno uporabo, zlasti kadar se pri istem delovnem postopku/na istem gradbišču uporabljajo različne serije enakega materiala (kar vam sicer s 6. točko teh opozoril odsvetujemo).

F 263A je treba uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov, razen za redčenja z vodo.

Hramba

Občutljivo na mraz. Hraniti pri temperaturah, višjih od +5°C ali in nižjih +35° C. Če blago skladiščite v hladnih in suhih prostorih, zavarovano pred toplotnimi viri in neposredno sončno svetlobo, v nepoškodovani originalni embalaži, je njegov rok trajanja 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

F 263A je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža	pribl. 1,7 kg/l
Redčenje	5–7 % z vodo
Poraba (**)	pribl. 280-420 g/m ² (0,17-0,25 l/m ²) na sloj
Poraba (**)	pribl. 4-6 m ² /l
Znatost	pribl. 0,5 mm
Možnost prebarvanja (20 °C in 60 % RV)	približno 6 ure
Prepustnost vodne pare (EN ISO 7783)	Sd < 0,14 m
Stopnja prepustnosti vodne pare (EN 1062-1)	Razred V1, visoka
(**) Vrednosti porabe se nanašajo na izdelek, nanesen na gladko in srednje vpojno podlago; priporočljivo je, da jo ugotovimo s predhodnim preizkusom na specifični podlagi.	
Mejna vrednost EU za vsebnost HOS (Direktiva 2004/42/ES)	Kategorija A/g, BA: HOS največ 30 g/l HOS izdelka <30 g/l
Razred emisij izdelka v skladu z Dekretom Republike Francije z dne 19. aprila 2011	Razred A

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.