

FASSAJOINT EXTRA

TEHNIČNI LIST

Kit za mavčne plošče



IACG-453-01-03-2024



Notranji prostori



Vreča



Kovinska lopatica

Sestava

FASSAJOINT EXTRA je predpripravljen izdelek iz mavca, kamene moke in posebnih dodatkov za izboljšanje obdelovalnosti in prijema.

Dobava

- Posebne vreče z zaščito pred vlago po 10 kg

Uporaba

FASSAJOINT EXTRA se uporablja pri spojih med ploščami s stanjšanim robom z uporabo armaturnega traku, pri spojih med ploščami s polzaobljenim robom in stanjšanim polzaobljenim robom brez uporabe armaturnega traku.

Za boljšo kakovost spoja se v vsakem primeru priporoča uporaba ojačitvenega traku tako pri spojih med ploščami s polzaobljenim robom kot pri spojih s stanjšanim polzaobljenim robom.

Lahko se uporablja kot izravnalna masa v notranjih prostorih, na dovolj trdnih in povezanih betonskih površinah in ometih na osnovi mavca ali cementa.

Lahko se uporablja za zapolnitev izvrtin, razpok in površinskih nepravilnosti na splošno ter za pritrdjevanje nekovinskih vodovodnih inštalacij.

Priprava podlage

Površina mora biti suha, čvrsta, brez prahu, nečistoč, slanega cvetenja itd. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd. Prepričajte se, da so mavčne plošče pravilno pritrjene.

Gladke in nevpojne površine predhodno obdelajte s sredstvom PAC 272; izjemno vpojne površine pa obdelajte s sredstvom PRIMER DG 74.

Obdelava

Vsebino ene 10-kg vreče sredstva FASSAJOINT EXTRA natresite do vodne črte v približno 5 litrov čiste vode in mešanico zmešate ročno ali z mehanskim mešalnikom, pri čemer se prepričajte, da ste uporabili popolnoma čiste posode in orodja, da dobite homogeno zmes brez grudic. Pred nanosom pustite mešanico počivati 2–3 minute. Obdelavo izvajajte z lopatico, gladilko in zidarsko žlico. Materiala, ki se strjuje, ne uporabljajte in mu ne dodajajte vode, da bi ponovno dosegli izgubljeno obdelavnost.

Obdelajte spoje, pri čemer v maso potopite temu namenjeni ojačitveni trak. Začetek strjevanja je odvisen od okoljskih razmer in od absorpcijske sposobnosti podlage. Ostanke strjenega materiala v uporabljenih posodah in na uporabljenih orodjih skrajšujejo čas obdelave.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Svež proizvod zaščitimo pred zamrzovanjem in hitrim sušenjem. Običajno se kot minimalno vrednost za uporabo in pravilno utrjevanje izdelka priporoča delo pri temperaturi +5°C.
- Sredstva ne nanašajte pri temperaturah, višjih od +35 °C.
- Barve, premaze, tapete itd. nanašajte šele, ko je izdelek popolnoma posušen in utrjen.
- Po nanosu je potrebno prostore ustrezno zračiti, da se izdelek popolnoma posuši, pri čemer preprečite znatno nihanje temperature pri segrevanju prostora.
- Če izvrtine zapolnite s sredstvom FASSAJOINT EXTRA, jih nato ne izravnavajte s cementnimi sredstvi, če jih predhodno niste obdelali s sredstvom PRIMER DG74.
- Sredstva ne uporabljajte za pritrdjevanje kovinskih vodovodnih inštalacij.

Hramba

Hranite na suhem za obdobje največ 9 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

FASSAJOINT EXTRA je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža prahu	približno 950 kg/m ³
Gostota otrdelega izdelka	pribl. 1.200 kg/m ³
Voda za mešanje	približno 50%
Zmatost	< 0,2 mm
Poraba	pribl. 0,3–0,5 kg/m ² za glajenje sten in pregradnih sten iz mavčnih plošč
Krčljivost	zanemarljivo v normalnih pogojih
Čas uporabnosti	približno 45 minut
Požarna odpornost (EN 13501-1)	Razred A
Skladen s standardom EN 13963	4B

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.