

GRASSELLO DI CALCE

TEHNIČNI LIST

Hidrirano apno v pasti



Vreča



Kovinska lopatica



Sestava

GRASSELLO DI CALCE je hidrirana apnena pasta, ki jo dobimo z gašenjem živega apna z vodo.

Dobava

- Vreče po 20 kg in 33 kg

Uporaba

GRASSELLO DI CALCE se uporablja zlasti kot izravnalna masa na „fini malti“, kadar želite na površini izvesti posebno zaključno obdelavo, npr. s štukaturami, premazi z marmoriranim učinkom ali gladkimi zaključnimi premazi. Uporablja se tudi kot vezivo pri pripravi tradicionalnih malt.

Priprava podlage

GRASSELLO DI CALCE nanašate na „fino malto“, pri čemer s površine predhodno odstranite vse morebitne nepravilnosti. Sredstvo GRASSELLO DI CALCE običajno nanese 4 do 24 ur po nanosu „fine malte“, odvisno od okoljskih razmer.

Obdelava

GRASSELLO DI CALCE, ki se uporablja kot izravnalna masa na sveži „fini malti“, nanašate s kovinsko lopatico, dokler ne dosežete gladkega sloja. Z vsakim naslednjim premazom dosežete višjo stopnjo sijaja.

Največja debelina nanosa je 1 mm.

Če se uporablja kot vezivo za pripravo tradicionalnih malt, GRASSELLO DI CALCE zmešajte s peskom in cementom v betonskem mešalniku ter dodajajte vodo, dokler ne dobite mešanice zelene konsistence.

Opozorila

- Sveže sredstvo GRASSELLO DI CALCE zaščitite pred zmrzaljo.
- Izogibajte se nanosu pri temperaturah, nižjih od +5 °C.
- Nanašanje na že strjeno in posušeno „fino malto“ vam odsvetujemo, saj lahko pri tem nastopijo razpoke, ki privedejo do slabega oprijema na podlago.

Hramba

Če sredstvo zaščitite pred zmrzaljo, njegova življenjska doba ni omejena.

Kakovost

GRASSELLO DI CALCE je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža	približno 1.300 kg/m ³
Zmatost	vsaj 98 % manj kot 0,1 mm
Vsebnost CaCO ₃	največ 4%
Skladno s standardom EN 459-1:2001	

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.