

RX 561 Ribbé F

TEHNIČNI LIST

Akril-siloksanska rustikalna obloga z Ribbé učinkom



Zunanost



Plastična embalaža



Plastično lopatico.



Kovinska lopatica

Sestava

RX 561 Ribbé F je pastozen zaključni premaz iz akrilnih kopolimerov in posebnih polisiloksanov v vodni emulziji, izbranih inertnih snovi, titanijevega dioksida in posebnih aditivov, ki izboljšajo njegovo obdelavnost in oprijem. Izdelek je zaščiten pred razvojem širokega spektra vrst alg in plesni.

Dobava

- Pakiranje približno 25 kg
- Barvni odtenki: Izbor iz palete 365 - LETO BARV

Uporaba

RX 561 Ribbé F se uporablja kot zaščitni in dekorativni premaz vertikalnih zunanjih površin z učinkom grobega ometa. RX 561 Ribbé F se uporablja na osnovnih ometih na osnovi apna - cementa, na zglajenih površinah, armiranih z mrežo iz steklenih vlaken, odporno na alkalije, ter na sistemih toplotne izolacije po sistemu plašča FASSATHERM.

Priprava podlage

Površina, na kateri želite uporabiti premaz, mora biti brez prahu, umazanije itd. Predhodno morate s površine odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd. V primeru, da so površine za dekoriranje v stanju degradacije zaradi prisotnosti madežev in različne trdovratne umazanije, je na splošno je priporočljivo, da se jih pred samim pleskanjem obdela s čistilno raztopino za čiščenje zidnih površin ACTIVE ONE. Glede na stanje razpadanja lahko čiščenje ponovite večkrat, vključuje pa lahko tudi mehansko obdelavo s ščetkanjem.

Sistem plašča

Ko se armirana plast strdi, na suho in očiščeno nosilno površino nanesite univerzalno pigmentirano prijemalno osnovo FX 526. Pred naslednjim nanosom premaza RX 561 Ribbé F počakajte vsaj 16–24 ur od nanosa pripravljalne podlage.

Omet na osnovi apna - cementa in armirane izravnane površine

Ko malte elementa dozori, na suho in očiščeno nosilno površino nanesite univerzalno pigmentirano prijemalno osnovo FX 526. Če je pri ometih prisotno blago površinsko drobljenje, vam priporočamo, da pred nanosom pigmentirane podlage FX 526 nanje nanesete fiksno podlago FA 249, srednje razredčeno z vodo v razmerju 1:6.

Nanašanje

Premaz s kovinsko lopatico razporedite po površini tako, da bo ta prekrita z enakomerno plastjo materiala. Zaključno obdelavo ometa izvedete s plastično lopatico, ki jo premikate s krožnimi ali vertikalnimi gibi, odvisno od zelenega učinka.

Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo umijte z veliko količino vode in milom.
- Za čiščenje orodja uporabljajte vodo.
- Odstranitev posode/izdelka morate opraviti v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Ves za delo potrebni material mora biti iz iste proizvodne serije.
- Sredstvo nanesite le na dozorele in suhe izravnalne mase; nikoli ga ne nanašajte na alkalne podlage, saj se v tem primeru spremeni njegovo sušenje, odpornost na zmrzal in na dež ter razvijanje barve izdelka.
- Izogibajte se nanašanju na površine, ki so izpostavljene soncu, ali v močnem vetru.
- Izogibamo se nanašanju pri temperaturah nižjih od +5°C ali višjih od +30°C ter relativni vlažnosti nad 75%.
- Sredstva na isto steno ne nanašajte ob različnih časih.
- Sredstva ne nanašajte na vlažne stene in/ali v hladnejših obdobjih, saj pri ometu zaradi kopičenja vode v notranjosti obstaja možnost odstopanja od podlage in nastajanja mehurjev.
- Sredstva ne nanašajte v primeru kapilarne vlage.
- Izdelek se z izločanjem vode hitro osuši. Neugodne vremenske razmere lahko upočasnijo sušenje in privedejo do pojavov kot so polzenje, spiranje, spreminjanje barv itd. Zunanje stene, na katere ste nanesli sredstvo RX 561 Ribbé F, med nanašanjem in v naslednjih dneh sušenja zaščitite pred vsemi vrstami padavin in visoko relativno vlažnostjo zraka (meglo) za vsaj 48–72 ur.
- Atmosferski dejavniki, zlasti intenzivnost izpostavljenosti UV žarkom in vlagi, lahko sčasoma spremenijo površinsko plast premaza in privedejo do spreminjanja barv, ki so lahko, odvisno od uporabljenega odtenka, bolj ali manj vidne.
- Izdelek ni primeren za zaščito horizontalnih zunanjih površin ali zunanjih površin z naklonom, kjer lahko prihaja do zastajanja vode.
- Morebitna prisotnost površinskih zrn temnejše barve ne velja za napako, temveč je posledica naravne raznolikosti granuliranega peska mineralnega in naravnega izvora, uporabljenega v sredstvu RX 561 Ribbé F.
- Zaradi visokega števila različnih vrst plesni in različnih klimatskih razmer v določenih primerih uporabljeni aditivi ne morejo preprečiti razraščanja določenih rastlinskih mikroorganizmov skozi daljše časovno obdobje.
- Barve, označene s simbolom * barvne palete, vsebujejo barvila organskega izvora; gre torej za potencialno razgradljive barve, saj so občutljive na sončno svetlobo in bazičnost nosilne podlage.
- V tem tehničnem listu navedeni napotki temeljijo na naših tehničnih in praktičnih spoznanjih in izkušnjah. Tehnični podatki se nanašajo na povprečne karakteristike osnovnega proizvoda in so opredeljene v nadzorovanih laboratorijskih pogojih. Raznolikost naravnih surovin, ki so dostopne na tržišču, ter obarvanost proizvoda, lahko povzročita blage odklone navedenih vrednosti, barve in doseženih estetskih učinkov. Pred polaganjem mora kupec/uporabnik osebno preveriti ustreznost proizvoda za predvideno uporabo, zlasti kadar se pri istem delovnem postopku/na istem gradbišču uporabljajo različne serije enakega materiala (kar vam sicer s 6. točko teh opozoril odsvetujemo).

RX 561 Ribbé F uporabljajte v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov, razen blagega redčenja z vodo (do 2 % v teži), če je bil shranjen več mesecev, da pri njem zopet dosežete želeno konsistenco.

Hramba

Občutljivo na mraz. Hraniti pri temperaturah, višjih od +5°C ali in nižjih +35° C. Če blago skladiščite v hladnih in suhih prostorih, zavarovano pred toplotnimi viri in neposredno sončno svetlobo, v nepoškodovani originalni embalaži, je njegov rok trajanja 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

RX 561 Ribbé F je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža	1,70-1,90 kg/l
Znatost	2 mm
Razvrstitev EN 15824	
Paroprepustnost (EN ISO 7783)	Razred V2, srednja ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
Absorpcija vode v tekočem stanju (EN 1062-3)	Razred W3, nizka ($W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$)
Oprijem (EN 1542)	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Toplotna prevodnost (EN 1745)	$\lambda = 0,74 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ (tabelirane vrednosti)
Požarna odpornost (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Evropsko tehnično soglasje (ETA) za uporabo tega izdelka v sistemih toplotne izolacije zunanosti stavb je na voljo.	
Mejna vrednost EU za vsebnost HOS (Direktiva 2004/42/ES)	Kat. A/c, VO: HOS največ 40 g/l Najvišji COV za izdelek < 40 g/l;

Poraba

Granulacija 2 mm	
- na gladek omet, izravnalne mase tipa A 50 itd.	pribl. 2,4-2,6 kg/m ²
- na temeljni omet, obdelan z gladilko, tipa KI 7, KC 1, izravnalne mase tipa A 96 itd.	približno 2,7-2,9 kg/m ²

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.