

## IB 15

### TEHNIČNI LIST

Omet za končno obdelavo na osnovi apna za notranjo uporabo



Notranji prostori



Vreča



Plastično lopatico.



Kovinska lopatica



Ročno

### Sestava

IB 15 je zaključni omet na osnovi hidriranega apna, izbranih vrst peska in posebnih dodatkov za izboljšanje obdelavnosti in oprijema.

### Dobava

- Posebne vreče z zaščito pred vlago po približno 25 kg

### Uporaba

IB 15 se uporablja kot zaključni sloj na osnovnih ometih na osnovi apna in cementa (npr. KC 1, KS 9 itd.), na ometih na osnovi apna (KB 13) oziroma na ometih na osnovi mavca (ZF 12).

### Priprava podlage

Površina, na kateri želite uporabiti omet, mora biti brez prahu in nečistoč. Predhodno s površine odstranite morebitne sledi olj, maščob, voska itd. Suhe osnove omete predhodno navlažimo.

### Obdelava

Sredstvo stresite v ustrezno količino čiste vode (navedeno v Tehničnih podatkih) in zmes zmešajte v mešalcu oziroma, za majhne količine, ročno ali z mehanskim mešalnikom. Čas mešanja ne sme presegati 3 minut. Sredstvo nanašate s kovinsko lopatico tako, da material nanašate do debeline približno 2 mm, nato pa površino zgladite s plastično gladilko in s krožnimi gibi.

### Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Svež proizvod zaščitimo pred zamrzovanjem in hitrim sušenjem. Ker je strjevanje ometa osnovano na vezavi apna, se kot najnižja vrednost za nanašanje in dobro utrjevanje malte priporoča temperatura +5 °C. Pod to vrednostjo bi se čas vezave prekomerno podaljšal in pri temperaturi pod 0 °C bi bila še sveža ali neutrnjena malta izpostavljena razpadanju zaradi zamrzovanja.
- Barve, premazi, tapete itd. nanašajte šele, ko je omet popolnoma posušen in utrjen.
- Po nanosu je potrebno prostore ustrezno zračiti, da se izdelek popolnoma posuši, pri čemer preprečite znatno nihanje temperature pri ogrevanju prostora.
- Zaradi narave uporabljenih surovin (naravni pesek) ni mogoče zagotoviti enake barve pri različnih dobavah materiala; priporočamo vam, da si ves material, ki ga potrebujete za izvedbo dela, priskrbite iz iste serije.

**IB 15 se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.**

## Hramba

Hranimo na suhem mestu največ 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

## Kakovost

IB 15 je potrjen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

## Tehnični podatki

Znatost	1 - 1,5 mm
Voda za mešanje	38-40%
Poraba	1 mm = približno 2 kg/m <sup>2</sup>
	1,5 mm = približno 2,6 kg/m <sup>2</sup>
Gostota strjene malte (EN 1015-10)	pribl. 1.200 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna trdnost po 28 dneh (UNI EN 1015-11)	približno 1,8 N/mm <sup>2</sup>
Faktor odpornosti na difuzijo vodne pare (EN 1015-19)	$\mu \leq 9$ (izmerjena vrednost)
Koef. kapilarnega vpijanja vode (UNI EN 1015-18)	W0
Koeficient toplotne prevodnosti (UNI EN 1745)	$\lambda = 0,33$ W/m·K (tabelirane vrednosti)
Skladno s standardom EN 998-1	GP-CSI-W0
Vsebinsi recikliranih/predelanih/stranskih	Izdelek vsebuje nekaj recikliranih/obnovljenih/posrednih izdelkov. Ustrezna izjava je na voljo na zahtevo.
Zgoraj navedene lastnosti so pridobljene z mešanjem izdelka s 39% vode v okolju z nadzorovano temperaturo in vlago (20±1 °C in 60±5 % r.v.).	

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.