

ZL 25

TEHNIČNI LIST

Omet za glajenje na osnovi apna in mavca, za notranje površine



Notranji prostori



Vreča



Ročno



Kovinska lopatica

Sestava

ZL 25 je suha malta iz hidriranega apna, mavca, kamene moke in posebnih dodatkov za izboljšanje obdelovalnosti in oprijema.

Dobava

- Posebne vreče z zaščito pred vlago po približno 25 kg in 5kg.

Uporaba

ZL 25 se uporablja kot gladilni omet za notranje površine na osnovi apna in mavca; pri ometih na osnovi apna in cementa morajo biti ti dovolj zreli. V vlažnih okoljih (kopalnice, kuhinje, garaže) se izogibajte uporabi sredstva ZL 25; v tem primeru se priporoča uporaba ometa na osnovi apna in cementa.

Priprava podlage

Zid mora biti suh in brez prahu, umazanije, slanega cvetenja itd. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd.

Obdelava

Sredstvo stresite v ustrezno količino čiste vode (ta je navedena v Tehničnih podatkih) in mešanico zmešajte ročno ali z mehanskim mešalnikom z nizko hitrostjo, da dobite homogeno zmes brez grudic. Pred nanosom pustite mešanico počivati 10–15 minut.

Obdelava se izvaja s kovinsko lopatico in s potegi v horizontalni in vertikalni smeri. Nadaljnje nanose izvedite, ko prvi sloj še ni popolnoma suh. Debelina materiala ne sme presegati 3 mm.

Čas uporabnosti

Po tem, ko jo zmešate z vodo, morate malto nanesti v roku 1 ure. Začetek strjevanja je odvisen od okoljskih razmer in od absorpcijske sposobnosti podlage.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Izdelek nanesite na suho podlago z največ 2,5-% vlažnostjo.
- Sveži omet zaščitite pred zamrzovanjem in hitrim sušenjem. Običajno se kot minimalno vrednost za nanos in pravilno strjevanje malte priporoča temperatura +5 °C.
- Barve, premazi, tapete itd. nanašajte šele, ko je omet popolnoma posušen in utrjen.
- Po nanosu je potrebno prostore ustrezno zračiti, da se izdelek popolnoma posuši, pri čemer preprečite znatno nihanje temperature pri ogrevanju prostora.

ZL 25 se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.

Hramba

Hranimo na suhem mestu največ 12 mesecev.

Kakovost

ZL 25 je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Znatost	< 0,1 mm
Voda za mešanje	54-58%
Gostota utrjenega ometa	približno 1.150 kg/m ³
Poraba	pribl. 0,9 kg/m ² z debelino 1 mm
Čas vezave	približno 1,5 ure
Krčljivost	zanemarljivo v normalnih pogojih
Tlačna trdnost (EN 13279-2)	približno 3 N/mm ²
Stopnja prepustnosti vodne pare	μ = približno 8
Požarna odpornost (EN 13501-1)	Razred A
Skladno s standardom EN 213279-1	B3-20-2

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.