A 96 BUILDING

TEHNIČNI LIST

Lepilo-izravnalna masa na cementni osnovi, siva, za sisteme FASSATHERM®





Sestava

A 96 BUILDING je predhodno zmešano lepilo na osnovi portlandskega cementa, izbranih vrst peska in posebnih dodatkov za izboljšanje obdelavnosti in oprijemljivosti.

Dobava

- Posebne vreče z zaščito pred vlago po približno 25 kg

Uporaba

A 96 BUILDING se uporablja pri sistemih toplotne izolacije za lepljenje in izravnavo plošč EPS, ki so rezane iz bloka ali oblikovane plošče, ter za lepila mineralnih volnenih plošč. Uporablja se tudi za armirano izravnavo betonskih površin in potapljanje armaturnih palic.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez prahu, umazanije itd. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd.

Obdelava

Vsebino vreče stresite v ustrezno količino čiste vode (v količini, navedeni v Tehničnih podatkih) in jo mešajte ročno ali z mehanskim mešalnikom z nizko hitrostjo, dokler ne dobite homogene zmesi brez grudic, želene konsistence.
A96 BUILDING lahko pripravite tudi s horizontalnim mešalnikom, neposredno povezanim s silosom (s prostim padom).
Za lepljenje plošč izdelek nanesite na celotno površino oziroma vzdolž oboda in točkovno na sredino, nato pa jih namestite z zamikom, pri čemer pazite, da se popolnoma prilegajo druga drugi; nato jih pritrdite tudi z zatiči.
Površino izravnajte tako, da jo obložite z mrežico iz steklenih vlaken, odporno na bazične snovi, opremljeno s certifikatom EAD 040016-00-0404, ki naj vsaj 10 cm sega preko spojev.
Zaključno obdelavo izvedete z nanosom hidrosilikonskega, akrilnega, akrilsiloksanskega ali silikatnega premaza po vsaj 2/3 tednih.

Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Svež omet zaščitite pred zamrzovanjem in hitrim sušenjem. Za nanos in kvalitetno strjevanje lepila se priporoča temperatura +5 °C; pod to vrednostjo bi se čas vezave prekomerno podaljšal in pri temperaturi pod 0°C bi bil še svež ali neutrjen proizvod izpostavljen razpadanju zaradi zamrzovanja.
- Zrel izdelek zaščitite z ustreznim premazom ali zaključnim slojem.
- Naši lokalni svetovalci so vam na voljo, da vam predlagajo najbolj primerno metodo za zmanjšanje morebitnih težav zaradi specifičnosti podlage.

A 96 BUILDING se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Hramba

Hranimo na suhem mestu največ 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

A 96 BUILDING je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža prahu	približno 1.300 kg/m³
Debelina za glajenje	3-5 mm
Zrnatost	< 0,6 mm
Vode za mešanje	25-27 %
Primerna za glajenje	pribl. 1,3 kg/m² za mm debeline
Primerna za lepljenje (po celotni površini oziroma po obodu in točkovno po sredini)	pribl. 3,5 - 6,5 kg/m²
Tlačna trdnost po 28 dneh (EN 1015-11)	≥ 10 N/mm²
Koeficient upora difuzije vodne pare (EN 1015-19)	μ=15 (izmerjena vrednost)
Koeficient kapilarnega vpijanja vode (EN 1015-18)	W_c1 (≤ 0,40 kg/m²·$min^{0,5}$)
Koeficient toplotne prevodnosti (EN 1745)	λ = 0,61 W/m·K (tabelirane vrednost)
Skladna s standardom EN 998-1	GP-CSIV-W1

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdata "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com