# FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

**TEHNIČNI LIST**

Enokomponentni pospeševalec lepljenja na osnovi akrilnih smol, za nanos cementnih lepil in izravnalnih mas na gladke podlage, za notranjo in zunanjo uporabo




Notranji prostori

Notranji/zunanji tlaki

Plastična embalaža

Valj

Čopič

## Prednosti

- Za notranje in zunanje površine
- Pripravljen za uporabo
- Enostavna uporaba
- Odličen oprijem na različne podlage
- Brez topil

## Sestava

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA je enokomponentni primer na vodni osnovi, brez topil, pripravljen za uporabo, sestavljen iz akrilnih snov, izbranih vrst peska in posebnih dodatkov za izboljšanje obdelavnosti in oprijemljivosti.

## Dobava

- Pakiranje po pribl. 10 l

## Uporaba

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA je pospeševalec lepljenja, ki se uporablja na nosilnih podlagah kot so beton, kamen, keramika, za stenske in talne notranje in zunanje površine in na AQUAZIP BARRIER za naknadno polaganje ploščic. Je sredstvo sive barve, pripravljeno za uporabo, ki se nanaša s čopičem ali valjem.
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA je primeren za pripravo površin na nadaljnji nanos cementnih lepil za keramiko, samoizravnalnih gladilnih mas v majhnih debelinah in cementnih izravnalnih mas. Površine, kjer se to sredstvo najpogosteje uporablja, so izjemno gladke notranje talne in stenske površine nizke vpojnosti, na primer keramične ploščice, obloge iz naravnega kamna ali betonske podlage, po ustrezni predpripravi.
Le v notranjih prostorih se lahko uporablja na parketu, vezanih ploščah za uporabo na plovilih, večslojnemu lesu in lesnih aglomeratih z nizko absorpcijo vode in stabilnih.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

## Priprava podlage

Površina za nanašanje mora biti zrela, nepoškodovana, suha, brez kapilarne vlage, stabilna in mehansko odporna. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd.
Pri nanašanju preko keramičnih oblog ali naravnega kamna odstranite elemente, ki odstopajo, in zapolnite praznine z GAPER 3.30 ali drugimi primernimi sredstvi; pri izjemno sijočih in slabo vpojnih površinah vam priporočamo, da najprej izvedete mehansko abrazijo, nato pa da površine posesate in očistite ter tako omogočite nanos sredstva FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA.
Za uporabo na AQUAZIP BARRIER mora biti površina popolnoma suha in čista, tj. brez prahu, olja, voska ali katere koli druge snovi, ki bi lahko vplivala na oprijem izdelka.
**Beton**
Podlago predhodno pripravite z mehansko abrazijo, da odstranite sledi nečistoč, drobljive dele, obloge, sledi premazov, delce cementa in druga onesnaževala, ki lahko oslabijo oprijem.
**Lesene površine (le v notranjih okoljih, brez kapilarne vlage)**
Pri polaganju na obstoječi stabilni parket površino natančno preglejte, da preverite, ali je talna obloga trdno spojena s podlago. Pri polaganju na vodoodporne vezane plošče, iverne plošče ali plošče drugih tipov preverite, ali je nosilna površina stabilna in trdna ter poskrbite za ustrezno mehansko pritrditev plošč. Morebitne lake ali zaščitne premaze odstranite z mehansko abrazijo ter sesanjem in natančnim čiščenjem površine.
Za pravilno nanašanje je priporočljivo prebrati tehnično dokumentacijo posameznih, zgoraj navedenih izdelkov.

## Nanašanje

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pred uporabo premešajte, da se usedline peska, ki se zberejo na dnu embalaže, zmešajo s suspenzijo. Sredstvo nanesite na površino, ki jo želite obdelati, z valjem ali čopičem, v enem sloju, do popolnega prekritja; ko se posuši, oziroma po približno 60 minutah (odvisno od okoljskih razmer in stopnje absorpcije podlage) lahko nadaljujete z nadaljnjimi postopki obdelave.
Ko je sredstvo še sveže, orodje lahko očistite z vodo; ko se FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA strdi, ta postopek postane nekoliko težavnejši, saj ga morate izvesti mehansko ali z uporabo alkohola.
Embalažo preostalega sredstva FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA zaprite, da boste sredstvo lahko uporabljali za kasnejše nanose.

## Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA pred uporabo zmešajte.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo umijte z veliko količino vode in milom.
- Med uporabo prostore dobro zračite.
- Po uporabi orodja očistite z vodo.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo pa le-to umijte z veliko količino vode in milom.
- Sredstvo FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA nanašajte pri temperaturah med 5 °C in 35 °C; ne nanašajte ga pri visokih temperaturah ali pri temperaturah, nižjih od 5 °C.
- Sredstva FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA ne nanašajte na površine, na katerih se zadržujeta rosa ali voda.
- Sredstva FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA ne nanašajte v primeru skorajšnjega dežja.
- Sredstva FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA ne nanašajte na površine, ki bodo stalno potopljene v vodo, npr. v kadi, bazene, kanale.
- Sredstva FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA ne nanašajte na površine, na katerih je prisotna kapilarna vlaga.
- Posodo/sredstvo odstranite v skladu z nacionalno zakonodajo.

**FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.**

## Varnostni predpisi

Vedno glejte varnostni list, ki vsebuje fizikalne in toksikološke parametre ter druge podatke v zvezi z varnostjo delavcev. FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA uporabljajte samo in izključno za predvidene namene uporabe in v predpisanih oblikah. Izdelek je namenjen izključno za profesionalno uporabo.

## Hramba

Občutljivo na mraz. Ce je izdelek skladiščen v ustreznih prostorih ter v originalni embalaži, je uporaben 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

## Kakovost

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

## Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Barva | Siva |
| Specifična teža | ca. 1,450 kg/l |
| pH | 8-9 |
| Trdne snovi | približno 70 % |
| Poraba | približno 200-300 g/m² |
| Čas čakanja pred nadaljnjo obdelavo | približno 1 ura pri 20 °C in 65 % r. v.<br>(ko je izdelek suh na otip) |
| Razred emisij izdelka v skladu z Odlokom Republike Francije z dne 19. aprila 2011 | Razred A+ |
| Mejna vrednost EU za vsebnost HOS (Direktiva 2004/42/ES) | Kategorija A/g, BA: HOS največ 30 g/l<br>HOS izdelek < 30 g/l |

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdata "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.